

FICHA TÉCNICA

BARNIZ BRILLO

Barniz brillante para embalaje e impresión comercial

Barniz brillante diseñado para ofrecer una buena resistencia al roce y un alto nivel de brillo sobre la tinta. Cuenta con certificación ISEGA y está formulado para su aplicación en embalajes y trabajos comerciales que requieran acabados brillantes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Viscosidad DIN 4 a 20 °C	35-50 segundos
Brillo (ángulo 60° en papel estucado)	\$>60\%\$
Velocidad de secado	Lento Medio
Resistencia al roce	Hasta 500 rubs
Coeficiente de fricción estático	0,40-0,47
Resistencia al calor	Hasta 120 °C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aplicación	Doble cara
Apto para pegar	Sí
Papel aluminio bloqueable	Sí
Barnizable UV	Sí
Peso de película húmeda	3-6 g/m ²



REGULACIONES

- Este barniz cumple con:
- Reglamento CE 1935/2004 (materiales en contacto con alimentos).
- Ordenanza Suiza RS 817.023.21.
- Directrices Nestlé sobre materiales de embalaje para contacto alimentario indirecto.

MÁS DETALLES

- No mezclar con otros productos o barnices.
- No dejar en recirculación si no se está consumiendo.
- Apto para uso alimentario indirecto (según normativa).
- Homogeneizar completamente antes de usar para garantizar la consistencia del producto.
- Se recomienda controlar la temperatura del apilado: no superar los 35 °C, ya que puede afectar a la calidad del barniz.

ALMACENAMIENTO

- Conservar en envase original bien cerrado.
- Vida útil: 12 meses.
- Temperatura ideal d: 5-30 °C.
- Agitar bien antes de usar.