

FICHA TÉCNICA

BARNIZ SEMIMATE

Barniz seda de doble cara para impresión comercial y embalaje

Barniz desarrollado para impresión offset en papel y cartón estucados, ideal para tiradas comerciales y embalajes que requieran acabados suaves, pegabilidad y compatibilidad con procesos posteriores. Proporciona una superficie sedosa con buena resistencia al roce.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Viscosidad DIN 4 a 20 °C	40-50 seg
Brillo a 60° en papel estucado	25-50 %
Velocidad de secado	Media
Resistencia al roce	Alta
Deslizamiento estático	0.40

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aplicación	Doble cara
Apto para pegar	Sí
Papel aluminio bloqueable	Sí
Barnizable UV	Sí
Peso de película húmeda	3-6 g/m ²



REGULACIONES

- Este barniz cumple con:
- Reglamento CE 1935/2004 (materiales en contacto con alimentos).
- Ordenanza Suiza RS 817.023.21.
- Directrices Nestlé sobre materiales de embalaje para contacto alimentario indirecto.

MÁS DETALLES

- No mezclar con otros productos o barnices.
- No dejar en recirculación si no se está consumiendo.
- Apto para uso alimentario indirecto (según normativa).
- Homogeneizar completamente antes de usar para garantizar la consistencia del producto.
- Se recomienda controlar la temperatura del apilado: no superar los 35°C, ya que puede afectar a la calidad del barniz.

ALMACENAMIENTO

- Conservar en envase original bien cerrado.
- Vida útil: 12 meses.
- Temperatura ideal d: 5-30°C.
- Agitar bien antes de usar.